



UAB ROCKWOOL
A. Goštauto 40B
LT-01108, Vilnius
Lietuva

ROCKSONIC SUPER

Universalios akustinės akmens vatos plokštės.

PASKIRTIS

Akmens vatos plokštės ROCKSONIC SUPER naudojamos karkasinės konstrukcijos vertikalių, horizontalių ar nuožulnių atitvarų, kurių neveikia eksploatacinės apkrovos (lengvose karkasinės konstrukcijos sienose, mūrinių trisluoksnių sienų konstrukcijose, palėpėse ar stogo konstrukcijose tarp gegnių, papildomo sienų šiltinimo karkasinėse konstrukcijose, tarpaukštiniuose perdangose ir grindyse virš rūšio), šiluminei ir garso izoliacijai. ROCKSONIC SUPER plokštės ypač efektyviai sugeria garą, todėl naudojamos pertvarų garso izoliacijai.



Techninė informacija

Rodikliai	Vertės	Standartas
Deklaruojamas šilumos laidumas	$\lambda_D = 0.036 \text{ W/mK}$	EN 12667 / EN 12939
Gaminio degumo klasifikacija	A1	EN 13501-1
Trumpalaikis vandens įmirkis	$\leq 1.0 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Ilgalaikis vandens įmirkis	$\leq 3.0 \text{ kg/m}^2$	EN 12087
Garso sugertis	$\alpha_w = 0.8$, kai storis 50 - 99 mm; $\alpha_w = 1.0$, kai storis 100 - 200 mm	EN ISO 11654
Savitoji orinė varža	$A_{Fr} \geq 7 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$	EN 29053
Vandens garų laidumas	$\mu = 1$	EN 13162 / EN 12086
Gaminio žymėjimo kodas	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0,8-AFr7-MU1, kai d = 50-99 mm; MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW1,0-AFr7-MU1, kai d = 100-200 mm	

Rodikliai	Vertės	Standartas
Atitikties sertifikato numeris	1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P	

Gaminių matmenys

Ilgis, mm	Plotis, mm	Storis, mm	Kiekis pakuotėje, vnt.	m ²	Kiekis paletėje, vnt.	m ²
1000	610	50	15	9.15	30	274.5
1000	610	75	10	6.1	30	183
1000	610	100	8	4.88	30	146.4